

## Tekniska specifikationer

### PRODUKT – TROLDTEKT PLUS MINERALULL

Troldtekt Plus är en platta med dubbla lager. Den består av en vanlig Troldtekt akustikplatta med tjockleken 25 eller 35 mm och ett mineralullslager med tjockleken 18 mm (eller 40 mm). Mineralullsplattan täcks av ett non-woven-material, och de två plattorna är hoplimmade med ett giffritt PVA-lim.

Troldtekts akustikplattor är cementbundna träullsplattor av trä och cement. Produk-

ten består av trä (gran) som har strimlats till träull och blandats med cement. Vi erbjuder PEFC™-certifierad eller FSC®-certifierad rödgran (FSC® C115450). Båda certifieringarna är en garanti för att träet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Troldtekt-plattan kan ytbehandlas, men används ofta obehandlad (naturträ och naturgrått). På grund av materialets egenskaper kan färgvariationer förekomma i

båda typerna. Sådana färgvariationer är tydligast i de gråa plattorna, där endast cementen är det som ger upphov till den gråa Troldtekt-looken.

Exempel på faktorer som inverkar på färgvariationerna är förhållandet vatten/cement, träets vatteninnehåll, torkhastigheten och processerna för ång- och fukthårdning.

### PRODUKTSTANDARDER, MÄRKNINGAR OCH CERTIFIKAT

#### CE-märkning

CE-märkning av byggmaterial är ett lagstadgat krav i EU. CE-märkningen visar att byggnadsmaterialet kan säljas lagligt och uppfyller kraven enligt den produktstandard som märkningen avser. Troldtekt-produkterna är CE-märkta och utöver märkningen anger vi:

Tillverkarens namn:  
Troldtekt A/S

Certifikatnummer:  
0615 – CPD – 222958G  
0615 – CPD – 804474G

Produktstandardens nummer:  
EN 13168 and EN 13964

Deklaration:  
Se produktinformationen på sida 2.

#### Andra godkännanden

Indoor climate-certifiering Troldtekt är certifierat i kategorierna för bästa inomhusklimat enligt Danish Indoor Climate Label (*Dansk Indeklima Mærkning*)

#### Slagtålighetscertifiering:

Ett stort antal konstruktioner med Troldtekt-akustikplattor har provats och certifierats för användning som vägg- och innertaksbeklädnad i sporthallar, i enlighet "Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele" (krav och provning av bollskottsäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar). Tålighet mot slag från bollar är en parameter även i EN 13964, där Troldtekt har godkänts för klass 1A.

#### Internationella godkännanden:

SP Sitac – Sverige  
Nemko – Norge  
Komo – Nederländerna  
MK – Danmark

#### Ljusreflektion

Ljusreflektion för olika typer av Troldtekt-plattor (mätvärden från DELTA Light and Optics):

Troldtekt vit 101	70,8%
Troldtekt naturträ	55,2%
Troldtekt naturgrå	26,3%

### SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Troldtekt-plattor kräver normalt inget underhåll. Vi rekommenderar dock att de vid behov rengörs regelbundet, samtidigt som övriga ytor. Lätt rengöring utförs enklast med en dammsugare med borstmunstycke. Om dammsugning inte ger tillräckligt bra resultat kan plattorna

torkas av med en fuktad men väl urvriden trasa. Om du senare vill måla Troldtekt-taket kan du använda en ruller med lång lugg eller en handspruta. Vattenbaserad färg försämrar inte plattornas ljudabsorberande egenskaper.

## ÅTERVINNING

Alla Troldtekt träbetongprodukter kan komposteras och återföras till naturens kretslopp som jordförbättringsmedel på ett säkert sätt.

Cementinnehållet i Troldtektplattorna har ett högt kalkinnehåll, som bidrar till att neutralisera de syror som uppstår under

komposteringen. Träet i Troldtektplattorna ingår som organiskt material och bidrar till att säkerställa att komposten inte faller samman, och därmed ökas syresättningen i komposteringsprocessen.

Det gör att kolet och näringsämnena återanvänds i det biologiska kretsloppet.

## TOLERANSER

Troldtekt består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror. Beståndsdelarna – träull och cement – kan ge upphov till mindre variationer i plattorna. Plattornas

mått och vikt är dock inom angivna toleranser för 23 +/- 2 °C och 50 +/- 5 % relativ luftfuktighet. Felaktig förvaring och akklimatisering kan ge upphov till att plattornas

mått och vikt förändras. Därför är det viktigt att alla monterings-, förvarings- och akklimatiseringsanvisningar följs noggrant.

## PRODUKTDATA

I tabellen nedan anges de toleranser som vi har deklarerat i enlighet med EN 13168, som är standarden för cementbunden träull och cementbundna träullsplattor med dubbla lager, och i enlighet med EN 13964, som är standarden för upphängda undertak.

### Egenskaper:

#### MÅTT

Bredd (mm)	600			
Längd (mm)	600/1200/2400			
Tjocklek (mm)	43	53	65	75
	(25+18)	(35+18)	(25+40)	(35+40)
Vikt (kg/m <sup>2</sup> )				
Fin	11,8	15,2	13,4	16,7
Ultrafin	12,6	16,5	14,2	18,0
Extremt fin	12,9	16,8	14,5	18,3

#### TOLERANSER

Längd (mm)	≥ 1 250 : ±2,0
	≤ 1 250 : ±1,0
Bredd (mm)	± 1,0
Tjocklek (mm)	Längd ≥ 1 250 : ±2,0
	Längd ≤ 1 250 : ±1,0
Viktprocent	±10
Vinkelräthet (mm/m)	±≤2
Planhet (mm)	±≤3

#### BRAND

Brandklassning	B/s1/d0
----------------	---------

#### SLAGTÅLIGHET

Slagtålighetscertifiering	1A
---------------------------	----

#### ÄMNEN

Klorid %	≤0,06
Formaldehyd	E1*

#### INOMHUSKLIMAT

Gasemission	10 dagar
Partikelemmission	Låg

#### STANDARD

Deklarerat i enlighet med	EN 13168
	EN 13964

\* Ingen mätbar formaldehydemission

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
Tlf. +45 8747 8100  
Fax +45 8747 8111  
info@troldtekt.dk  
www.troldtekt.se